



## Pintura mate Interior



### DESCRIPCIÓN

Pinturama® es una pintura de acabado mate con alto poder cubriente, buen rendimiento, bajo salpique y de fácil aplicación, ideal para interiores de bajo tráfico.

### USOS

Recomendada para superficies interiores poco expuestas al polvo y a la fricción, como techos, cielorrasos, cuartos útiles o áreas de baja circulación.

### COLORES

Disponible en color blanco.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto cubrimiento.
- ✓ Para cielorrasos y paredes.
- ✓ Alta viscosidad.
- ✓ Bajo salpique.

### PRESENTACIONES



galón



balde



caneca

### ACABADO

Mate.



# Pintura mate Interior



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PROPIEDAD (MÉTODO)  | VALOR      | UNIDADES     |
|---|------------|--------------|
| Viscosidad  | 105 a 115  | KU           |
| Brillo a 60°  | < 10       | %            |
| Densidad  | 5.2 a 5.6  | Kg/Gal       |
| Cubrimiento   | >=97.5     | %            |
| Solvente para dilución y limpieza                             | Agua       | -            |
| Contenido de VOC  | 50 - 100   | Gramos/Litro |
| Secamiento al tacto   | 1 a 2      | Horas        |
| Secamiento al manejo  | 2 a 3      | Horas        |
| Secamiento entre manos  | 2 a 3      | Horas        |
| Solidos por peso  | 52.96      | %            |
| Solido por volumen  | 30.78 +/-2 | %            |
| Rendimiento teórico<br>(A 1 mils de espesor de película seca) | 43         | m2/gal       |

\*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos por favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

\*\*Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

## INSTRUCCIONES DE USO

**1.Preparación de la superficie a pintar:** Antes de aplicar Pinturama® mate verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Resane las fisuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie.

**2. Preparación del producto y aplicación:** Mezcle Pinturama® mate con una espátula limpia para obtener una completa uniformidad. Diluya con agua de acuerdo con la siguiente tabla:

| Equipos de aplicación | Pinturama® mate | Diluir con Agua* |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Brocha o rodillo      | 1 galón         | 25% ¼ galón      |

\*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.



## Pintura mate Interior



Aplique 2 manos (capas) de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir mínimo dos (2) horas para aplicar la segunda mano (capa) (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. No aplique sobre esmaltes o superficies brillantes.

### RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

| Superficies                       | m <sup>2</sup> /gal a 2 manos |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Color igual o similar             | 25 – 30                       |
| Sobre Estuco Profesional Pintuco® | 20 – 25                       |
| Color diferente                   | 20 – 25                       |

**NOTA:** El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

### INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar la ficha de datos de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

| Envase        | Máx. de planchas por estiba |
|---------------|-----------------------------|
| Galón (1GL)   | 6                           |
| Balde (2.5GL) | 3                           |
| Caneca (5GL)  | 3                           |

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel. Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado(polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.
- Producto no peligroso para el transporte.



## Pintura mate Interior

### NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)

### CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



Sistema de gestión de calidad

SC101-1



Sistema de gestión ambiental

CO-SA069-1



Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

CO-08038-1

**INDUSTRIA COLOMBIANA**  
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484  
E-mail: [contacto@pintuco.com](mailto:contacto@pintuco.com)  
[www.pintuco.com](http://www.pintuco.com) / Medellín, Colombia