

Madetec[®] PROFESIONAL

SISTEMA NITRO LACAS PARA ACABADOS



DESCRIPCIÓN

Laca Nitrocelulósica, monocomponente, de alta transparencia, rápido secado por evaporación, que proporciona grado de brillo, protección y acabado terso.

USOS

Interior: Artesanías, bibliotecas, puertas, closet, zócalos; En general, para la protección y decoración, de todo tipo de muebles y artículos, de madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula) y/o tableros contrachapados

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Rápido secado
- ✓ Alta transparencia
- ✓ Sellador + Laca Nitro: Resiste al contacto temporal con agua (evita la mancha blanca)
- ✓ Buen comportamiento para realizar repinte

PRESENTACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad a 25°C / I-048-02	120	130 KU
Secado al Tacto minutos	10	15 Minutos
Secado al Manejo	35	45 Minutos
Rendimiento Teórico	25 micrones de película seca: 11.89 m2/litro	

Secado: Puede variar, de acuerdo con: El espesor aplicado, el área de aplicación, las condiciones climatológicas, y el % de humedad en la madera.

Rendimiento Práctico: Depende del tipo de superficie, su preparación y/o dilución, método de aplicación, condiciones ambientales y el espesor aplicado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie: Lijar muy bien la última capa de sellador aplicada con papel No. 360 ó 400

La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas

2. Preparación del producto y Aplicación:

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Madetec[®]

PROFESIONAL

SISTEMA NITRO

LACAS PARA ACABADOS



PRODUCTO	APLICACIÓN A PISTOLA (Dilución)
LACA BRILLANTE	1 parte de producto X 2 partes de Thinner Pintuco [®]
LACA MATE	
Dilución:	<ul style="list-style-type: none"> • Usar los productos recomendados por el fabricante • Incorporar muy bien con espátula limpia, hasta obtener una mezcla homogénea

Se recomienda como equipo de aplicación para lograr un mejor acabado final: Pistola convencional. Evitar la aplicación de altos espesores de pintura.

Deposite directamente sobre el sustrato, el número de manos o pasadas de acuerdo con el tipo de acabado y grado de brillo que se desea obtener.

Productos recomendados para realizar la dilución y/o lavado de equipos: Thinner Pintuco[®] Ref. 21219 - Ref. 21126, o Thinner Extra Pintuco[®] Ref. 21214

El producto se debe aplicar en condiciones ambientales estándar y humedad relativa menor al 70%

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del servicio técnico Pintuco[®]. Una vez abierto el

envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y máscara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

Madetec[®]

PROFESIONAL

SISTEMA NITRO LACAS PARA ACABADOS



Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común.

Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco[®].

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO[®], cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido que

Madetec[®] PROFESIONAL

SISTEMA NITRO LACAS PARA ACABADOS



Son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso.

Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



CO-SA069-1
Sistema de gestión ambiental



SC101-1
Sistema de gestión de calidad



CO-OS038-1
Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia