

THINNER PU/PS P502

Producto diseñado para la dilución y ajuste de viscosidad de Pinturas automotrices tipo poliéster y poliuretano

DESCRIPCIÓN

Mezcla de solventes, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución con rata de evaporación rápida.

USOS

Utilizado para la dilución de pinturas poliuretano o poliéster, formulado para su uso en la industria original de ensamble de vehículos y el proceso de repinte automotriz.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Buen poder de dilución
- ✓ Rata de evaporación media
- ✓ Versátil, puede ser usado en tecnologías PU y PS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.2	3.4	kg/gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Seguir las recomendaciones técnicas para cada uno de los productos a diluir

	<p>Relación de Mezcla 4:1:3 Tiempo de Vida de la Mezcla: 4 horas Solvente P502 y Endurecedor E40 de Pintuco®</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 16 - 18 seg</p> <p>Es importante mantener las tasas de dilución pues los excesos de solvente pueden afectar el brillo y desempeño.</p>

	Boquilla: 1.3 – 1.5 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)
	Secado entre capas (Flash Off) 3-5 min a 25 °C
	Secado al aire 24 horas (a 25 °C)
	Secado Temperatura (Tiempo para pulido) Horneo: 30 min a 60 °C 6 horas

PRESENTACIONES

¼ galón – 0.945 Litros
 Galón – 3.785 Litros
 55 Galones – 208 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	CODIGO SAP
P502	5864389 Galón
	5864395 Tambor

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com