

## KOVERLAC PRIMER 1K

### Buen poder de relleno y fácil lijabilidad

#### DESCRIPCIÓN

Primer nitro de secado al aire, que se caracteriza por su rápido secado, adherencia y uniformidad.

#### USOS

Como fondo protector antes de aplicar el acabado, mejorando la adherencia al sustrato y de la pintura que se aplique sobre ellas. Es de fácil lijado, corrige pequeñas imperfecciones o desperfectos de la superficie. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil lijado
- ✓ Buena nivelación
- ✓ Rápido secado



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	115	125	KU
Densidad	4.24	4.34	kg/gal
Sólidos	48	54	%

#### INSTRUCCIONES DE USO


##### Preparación de la superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

Los primer deben ser homogenizados muy bien antes de usar.

	<p>Relación de Dilución 1: 1,5 (Mezcla/Solvente)</p> <p>Solvente recomendado: 21014 o 21214</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4)</p> <p>18 – 20 seg.</p>

	Boquilla: 1.6 a 1.8 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP) Manos: 3 o 4 pasadas
	Secado entre capas (Flash Off) 5 min a 25° C
	Secado al aire 20 - 25 min (a 25° C)  Depende de las condiciones ambientales

**Nota:** Cuando la temperatura ambiente sea menor de 17 °C, en días lluviosos o con humedad relativa mayor de 80%, la dilución de las lacas debe hacerse con mezcla de una parte por volumen de Thinner PINTUCO ref. 121.014 y un 10 % de Thinner retardador PINTUCO ref. 121.012 para mejorar la nivelación.

## RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 45 m<sup>2</sup>/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

## PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	SAP
Negro	5892864 Galón
Blanco	5892865 Galón
Gris	5892365 Galón

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

#### NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)