

KOVERLAC PRIMER 1K

Buen poder de relleno y fácil lijabilidad

DESCRIPCIÓN

Primer nitro de secado al aire, que se caracteriza por su rápido secado, adherencia y uniformidad.

USOS

Como fondo protector antes de aplicar el acabado, mejorando la adherencia al sustrato y de la pintura que se aplique sobre ellas. Es de fácil lijado, corrige pequeñas imperfecciones o desperfectos de la superficie. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil lijado
- ✓ Buena nivelación
- ✓ Rápido secado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	115	125	KU
Densidad	4.24	4.34	kg/gal
Sólidos	48	54	%



INSTRUCCIONES DE USO




Preparación de la superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

Los primer deben ser homogenizados muy bien antes de usar.

	<p>Relación de Dilución 1: 1,5 (Mezcla/Solvente)</p> <p>Solvente recomendado: 21014 o 21214</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4)</p> <p>18 – 20 seg.</p>

	Boquilla: 1.6 a 1.8 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP) Manos: 3 o 4 pasadas
	Secado entre capas (Flash Off) 5 min a 25° C
	Secado al aire 20 - 25 min (a 25° C) Depende de las condiciones ambientales

Nota: Cuando la temperatura ambiente sea menor de 17 °C, en días lluviosos o con humedad relativa mayor de 80%, la dilución de las lacas debe hacerse con mezcla de una parte por volumen de Thinner PINTUCO ref. 121.014 y un 10 % de Thinner retardador PINTUCO ref. 121.012 para mejorar la nivelación.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 45 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Negro	10399069 Galón
Blanco	10399070 Galón
Gris	10389086 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001