

CLEAR RFU 5500

Barniz listo para aplicar, de buena nivelación y retención de brillo

DESCRIPCIÓN

Clear listo para aplicar que proporciona muy buena nivelación y alto brillo, obteniendo muy buenos acabados de pintura automotriz.

Actúa como una capa protectora del sistema ante la degradación ambiental, con muy buena resistencia a la intemperie

USOS

Usado como acabado final sobre color en sistemas bicapa de repinte automotriz.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Akzonobel Repintado Automotriz

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Muy buena nivelación y brillo
- ✓ Alta resistencia a la intemperie



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación CF #4	17	19	Seg.
Densidad	3.5	3.7	kg/gal
Sólidos	32	36	%

INSTRUCCIONES DE USO






Preparación de la Superficie

Diseñado para aplicarse sobre poliéster o sistemas bicapa para repintado Automotriz Akzonobel Repintado Automotriz

Se puede usar sobre pintura aplicada, excepto sobre tecnologías nitrocelulósicas o esmaltes.

Preparación del producto y Aplicación

	<p>Relación de Dilución 4:1</p> <p>4 partes de Clear por 1 parte de Endurecedor E50</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4)</p> <p>15 - 17 seg</p> <p>Cambios en viscosidades pueden afectar su desempeño y nivelación</p>

	<p>Boquilla: 1.2 a 1.5 mm Presión: 35-45 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)</p> <p>Aplicar 2 manos</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 5 min a 25° C</p>
	<p>Secado al aire (Tiempo para pulir)</p> <p>12 horas a 25° C</p>
	<p>Secado Temperatura (Tiempo para pulido)</p> <p>Horneo: 25 min a 70° C Tiempo Pulir: 6 horas</p>
	<p>Espesores de película seca</p> <p>Espesores por mano: 20 – 23 µm Espesores recomendados: 40 – 45 µm</p>

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 20 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

Componente A: Cuarto – 0.945 Litros

Galón – 3.785 Litros

Componente B: Dieciséis – 0.237 Litros

Cuarto – 0.945 Litros

CÓDIGO

REFERENCIA	CODIGO SAP
RFU 5500	5864453 Cuarto
	5864451 Galón
E50 Express	5864454 Dieciséis
	5864455 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Akzonobel Repintado Automotriz Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com