

ESMALTE POLIÉSTER BLANCO RAL 9002 24888

Ideal para superficies metálicas en líneas coil coating

DESCRIPCIÓN

Esmalte blanco RAL 9002 tipo poliéster, diseñado como acabado para superficies metálicas en líneas coil coating.

USOS

Recubrimiento interior y exterior aplicado como acabado final sobre superficies metálicas con buenas resistencias al impacto, maquinado y rayado. Su uso está diseñado para ambientes urbano, rural, industrial leve y marino leve.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente adherencia, dureza y flexibilidad
- ✓ Buena durabilidad al interior y exterior
- ✓ Buena nivelación y buen poder cubriente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color	Blanco RAL 9002		visual
Viscosidad Copa Zahn # 4 a 30 °C	45	55	segundos
Densidad	5.74	5.84	Kg/gal
Sólidos por peso	76	80	%
Brillo GARDNER 60°	35	45	%
Espesor de película seca	20	25	micrones (µm)
Temperatura de horneado	≥ 200		(°C), temperatura efectiva de lámina (PMT). El tiempo de horneado lo determina el calibre, la masa y el sustrato.
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	90		m ² /gal
Adherencia cuadrícula	100		%
Dureza a lápiz	H		NA
Curado con MEK	> 100		ciclos
Flexibilidad T-bend test (sistema completo: primer + esmalte)	0 – 2T		NA
Cámara salina / ASTM B117	1000		horas mínimo
Sustrato aplicar	Galvanizado (HDG)		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Dilución	No recomendado		NA

PRESENTACIONES

55 galones – 208 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
24888	10337047 Tambor

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001