



ESTUCO FLEX ACRÍLICO FLEXIBLE

Se adapta al movimiento de la superficie, previene y puntea fisuras



DESCRIPCIÓN

Estuco Flex Acrílico Flexible es una masilla flexible, con copolímeros acrílicos lista para aplicar y de excelente adherencia sobre los diferentes materiales de construcción, especialmente diseñada para dar acabado liso a placas de fibrocemento en ambientes interiores y exteriores, con máxima resistencia al agua y la intemperie. Como estuco de acabado o pulido en superficies con fisuras de hasta 1mm.

USOS

Recomendado para dar acabado liso en el Sistema de Junta Invisible en paneles de fibrocemento, en ambientes exteriores o interiores. Sobre superficies en pañete, mampostería o pantallas de concreto en donde se requiera dar acabado sobre las juntas de dilatación entre materiales previa aplicación de Construmastic® Exterior en las juntas. Ideal para estucar superficies en revoques mapeados o superficies microfisuradas.

PRESENTACIONES



Caneca 30 kg

ACABADO

Blanco y terso

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Listo para usar, de fácil aplicación y lijado. Acabado fino y/o terso, resistente al agua y a la intemperie.
- ✓ Alta flexibilidad, reduce el riesgo de fisuración por asentamientos o movimientos estructurales en juntas constructivas o en juntas de placas de fibrocemento en el Sistema de Junta Invisible.
- ✓ Excelente adherencia a todos los sustratos de construcción incluyendo placas de fibrocemento y masillas usadas en los sistemas de construcción liviana.
- ✓ Excelente capacidad de relleno y bajo descuelgue que ayuda a tener menores desperdicios.

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



ESTUCO FLEX ACRÍLICO FLEXIBLE

Se adapta al movimiento de la superficie, previene y puntea fisuras



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Densidad (ASTM D1475)	6.41- 6.51	kg/gal
pH a 25°C	9.0- 9.5	pH
Contenido de VOC***	≤15	g/L
TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%		
Primeras capas	4-6	Horas
Segundas capas	2-4	Horas
Para aplicación de pintura	24	Horas
RENDIMIENTO APROXIMADO**		
Sobre superficie lisa	3.0 - 4.0 m ² /gal (consumo 1.5 a 2.0 kg/m ²)	
Sobre superficie rugosa	2.0 - 3.0 m ² /gal (consumo 2.0 a 3.0 kg/m ²)	

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador.

* Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Preparación de la superficie a pintar: Antes de aplicar verifique que la superficie este limpia, seca, libre de polvo, materiales degradados, humedades, grasas, aceite, eflorescencias y otros contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. Para superficies de pañete o concreto nuevo deje curar como mínimo 28 días antes de la aplicación

Trate previamente fisuras y grietas mayores a 1mm con Selladores® Pintuco® según la necesidad específica. Proteja o enmascare vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos decorativos o de paisajismo durante la aplicación, para evitar su deterioro o contaminación con el producto.

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle el Estuco Flex Acrílico Flexible en su envase original con una espátula limpia hasta obtener una consistencia uniforme. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 35°C. No se debe estucar si se prevén lluvias durante las 4 horas siguientes a la aplicación. Aplique de 2 a 3 capas de producto. La primera capa es para nivelar y dar soporte a las capas posteriores, extienda adecuadamente el producto siguiendo la trayectoria de la superficie (horizontal o vertical) de tal manera que pueda obtener los mejores resultados de nivelación, rendimiento y acabado Cuando la primera capa esté completamente seca, inicie la aplicación de la segunda en sentido contrario a la primera, corrigiendo imperfecciones y emparejando la superficie

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



ESTUCO FLEX ACRÍLICO FLEXIBLE

Se adapta al movimiento de la superficie, previene y puntea fisuras



aplique una tercera capa moderadamente diluida para lograr un acabado suave y terso. Una vez terminada la aplicación, deje transcurrir 6 horas de secado aproximadamente para pulir con papel de lija grano 180 o superior hasta alcanzar una superficie tersa y homogénea (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables y dependen del conocimiento y experiencia del aplicador y la calidad del sustrato. Proteja y dé acabado final con pinturas Pintuco®, preferiblemente con pintura flexible Koraza® Elastomérica. Lave con agua los equipos de aplicación. No mezcle el Estuco Flex Acrílico Flexible con otros productos que puedan alterar sus propiedades

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **12 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto aplicado que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia



ESTUCO FLEX ACRÍLICO FLEXIBLE

Se adapta al movimiento de la superficie, previene y puntea fisuras



producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS



SC101-1

Sistema de gestión de calidad



CO-SA069-1

Sistema de gestión ambiental



CO-OS038-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

INDUSTRIA COLOMBIANA

Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484

E-mail: contacto@pintuco.com

www.pintuco.com / Medellín, Colombia