

# ESMALTE REPINTE CILINDRO AZUL VIOLACEO PLUS 18855

## Ideal para cilindros metálicos

### DESCRIPCIÓN

Base azul violáceo tipo alquídico, diseñado como sistema base solvente para productos de superficies metálicas en el segmento de protección.

### USOS

Recubrimiento de acabado final para la protección y decoración de cilindros metálicos en ambientes de baja agresividad y con excelentes propiedades. Se requiere una adecuada limpieza de grasas u otros contaminantes para garantizar su óptimo desempeño.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica
- ✓ Excelente adherencia, buen acabado y duración
- ✓ Esmalte brillante de secamiento al aire
- ✓ Repintable, con buen poder cubriente

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Azul Violáceo		visual
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C / I-048-02	60	70	segundos
Densidad del producto a 25°C / I-048-04	3.59	3.69	Kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	30.5	34.5	%
Brillo GARDNER 60° / IGC-QAP-010	80	90	%
Espesor de película seca / I-098-49	25		micrones (µm), min.
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	34		m <sup>2</sup> /gal
Secamiento al tacto / I-048-05	1	2	horas a 25 µm
Secamiento al manejo / I-048-05	6	8	horas a 25 µm
Tiempo para repinte	1		hora mínimo
Adherencia en cuadrícula / I-098-01	100		%
Dureza a lápiz / I-098-12	B	HB	a los 15 días de aplicación y secado
Cámara salina / ASTM B-117	100		horas mínimo
Sustrato aplicar	Cold / Hot Rolled		NA
Sistema de aplicación	Brocha / Aspersión		NA
Producto para diluir / lavado	Thinner		NA

## PRESENTACIONES

5 galones – 18.925 Litros

50 galones – 189.25 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
18855	10389665 Caneca
	10288996 Tambor

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001