

## PERMEX BASE AGUA 13421

### Recubrimiento impermeabilizante-insonorizante con acabado corrugado

#### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante, de textura gruesa y alta cobertura que reduce los efectos de la abrasión y protege de la humedad. Insonoriza y Amortigua los golpes, los ruidos en la estructura del vehículo. Resiste calor hasta los 120 °C.

#### USOS

Usado como impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en la protección de pisos internos y externos, guardafangos, chasis, estribos y exterior de tanques de gasolina, en vehículos automotores.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Rápido secado
- ✓ Base agua
- ✓ Alta duración
- ✓ Protección contra la corrosión



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	125	135	KU
Densidad	5.1	5.2	kg/gal
Sólidos	56	60	%

#### INSTRUCCIONES DE USO





##### Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

##### Preparación del Producto y Aplicación

Mezclar bien el producto hasta obtener su completa uniformidad

	<p>Su dilución depende del equipo de aplicación que se vaya a emplear.</p> <p>Si requiere cambiar la viscosidad de aplicación, puede usar agua potable para la dilución y lavado de equipos</p>
	<p>Equipo de Aplicación: Airless, brocha o rodillo Aplicar dos manos de producto</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 5-10 min a 25° C</p>
	<p>Secado al aire 1 hora (a 25° C) 2 horas para repintar</p>

**Nota:** Sobre el Permex base de agua es posible aplicar pintura de acabado.

## RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m<sup>2</sup>/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

## PRESENTACIONES

1/4 galón – 0.945 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	CODIGO SAP
Permex base agua 13421	5891282 Cuarto

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web [www.pintuco.com](http://www.pintuco.com)