

MASILLA KOVERLAC 1K 244/185

Masilla para acabado y relleno medio

DESCRIPCIÓN

Masilla monocomponente tipo nitrocelulósico.

USOS

Ideal para rellenar desperfectos e irregularidades en superficies metálicas o fibras de vidrio, adaptándolas para la aplicación, permitiendo lograr el acabado deseado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Rápido secado
- ✓ No empora
- ✓ Fácil de lijar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad	10	18	rpm
Sólidos por volumen	62	66	%

INSTRUCCIONES DE USO



Preparación de la superficie

La superficie que se va a pintar se debe latonear al máximo, con el fin de corregir imperfecciones mayores. Lije cuidadosamente con lija No. 280 hasta obtener una superficie limpia, libre de pintura vieja, grasa, óxido, mugre y todo tipo de impurezas. Si es necesario utilice Removedor Pintuco® 1020.

Preparación del Producto y Aplicación

La Masilla 1K no es necesario diluirla, por lo que debe ser directamente aplicada en la forma en que viene en el envase.

Aplique 1 o 2 manos de Primer 1K Koverlac siguiendo las instrucciones correspondientes para este producto. Corrija las imperfecciones con varias capas de Masilla 1K sin diluir, usando espátula metálica o masillador. Permita un secado de 30 minutos entre capa y capa, hasta obtener una superficie completamente lisa. Deje secar 12 horas dependiendo del espesor, pule con Lija No. 360. Elimine el polvo y las impurezas presentes después de lijar. Aplique otra mano de Primer 1K Koverlac deje secar 6 - 7 horas (Dependiendo del espesor) y lije con lija de agua No. 360. Finalmente limpie bien la superficie y aplique el acabado. Se debe tener en cuenta que para superficie galvanizada en frío o de aluminio se debe utilizar previamente a la aplicación Wash Primer 509A y509B.

	Secado al tacto 10 min a 25°C
	Secado entre capas (Flash Off) 10 – 15 min a 25°C (para evitar burbujas de aire)

RENDIMIENTO

Depende del espesor aplicado, nivel de daño en la pieza a reparar y experticia del aplicador.

PRESENTACIONES

Cuarto – 0.945 Litros

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGO

REFERENCIA	CODIGO SAP
Koverlac 1K 244 Gris	5892868 0.94L
	5892869 3.78L
Koverlac 1K 185 Roja	5892866 0.94L
	5892867 3.78L

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales. No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información del mismo, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 01800011247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com