

PERMEX BASE AGUA 13421

Recubrimiento impermeabilizante-insonorizante con acabado corrugado

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante, de textura gruesa y alta cobertura que reduce los efectos de la abrasión y protege de la humedad. Insonoriza y Amortigua los golpes, los ruidos en la estructura del vehículo. Resiste calor hasta los 120 °C.

USOS

Usado como impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en la protección de pisos internos y externos, guardafangos, chasis, estribos y exterior de tanques de gasolina, en vehículos automotores.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Rápido secado
- ✓ Base agua
- ✓ Alta duración
- ✓ Protección contra la corrosión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	125	135	KU
Densidad	5.1	5.2	kg/gal
Sólidos	56	60	%

INSTRUCCIONES DE USO





Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezclar bien el producto hasta obtener su completa uniformidad

	<p>Su dilución depende del equipo de aplicación que se vaya a emplear.</p> <p>Si requiere cambiar la viscosidad de aplicación, puede usar agua potable para la dilución y lavado de equipos</p>
	<p>Equipo de Aplicación: Airless, brocha o rodillo Aplicar dos manos de producto</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 5-10 min a 25° C</p>
	<p>Secado al aire 1 hora (a 25° C) 2 horas para repintar</p>

Nota: Sobre el Permex base de agua es posible aplicar pintura de acabado.

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

1/4 galón – 0.945 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Permex base agua 13421	10017768 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001