

## ENDURECEDOR E40

### Usado para mezclar con sistemas 2K

#### DESCRIPCIÓN

Diseñado específicamente para mezclar con Barniz Crystal Clear Ref. 9400, Fondo o primer Ref. 5001 y el sistema de color poliuretano Serie 600.

#### USOS

Como mezcla con los sistemas Poliuretano descritos para el repintado de automóviles y motocicletas.

Si se mantienen las relaciones de mezcla recomendadas en las fichas técnicas de producto proporciona un curado completo para mantener propiedades

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Resistencias químicas
- ✓ Resistencias al ambiente/intemperie
- ✓ Buena Dureza, Adherencia, Flexibilidad

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.9	4.1	kg/gal
Sólidos por peso	74	76	%



#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación del Producto y Aplicación

Homogenizar muy bien la mezcla antes de aplicar.

- PU Serie 600 – 4:1
- Barniz Ref. 9400 – 4:1
- Primer Ref. 5001 – 8:1

#### PRESENTACIONES

1/32 galón – 0.118 Litros

1/16 galón – 0.237 Litros

1/8 galón – 0.473 Litros

1/4 galón – 0.945 Litros

Galón – 3.785 Litros

## CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Endurecedor E40	10349941 1/32 Galón
	10283792 1/16 Galón
	10349940 Octavo
	10283791 Cuarto
	10283790 Galón

## ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 9 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001