

PRIMER 1K 9210

Fondo monocomponente de lijado suave, buena adherencia y rápido secado

DESCRIPCIÓN

Base – fondo altos sólidos monocomponente , fácil de aplicar y lijar, de rápido secado, excelente adherencia y alto rendimiento.

USOS

Diseñados para el repinte de vehículos cuando se requiere un secado rápido obteniendo acabados con buena nivelación. Puede ser usado en sustratos como metal, fibra de vidrio y madera.

Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Altos sólidos
- ✓ Buena adherencia
- ✓ Rápido secado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	125	135	KU
Densidad	4.42	4.52	kg/gal
Sólidos	24	26	%




INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

	<p>Relación de Dilución 1.5:1 (Solvente/Mezcla)</p> <p>Solvente recomendado: 21014 o 21214</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4)</p> <p>18 - 20 seg</p> <p>Es importante mantener las tasas de dilución pues los excesos de solvente pueden afectar el desempeño.</p>

	Boquilla: 1.6 – 1.8 mm Presión: 40-50 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)
	Secado entre capas (Flash Off) 3 - 5 min a 25° C Secado al aire 30 minutos (a 25° C)
	Secado al aire 30 minutos (a 25° C)

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 24 m²/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

PRESENTACIONES

Galón – 3.785 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
Primer 1K 9210	10014776 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001